

TP-REB 122

Gotowa szpachla naprawcza



Gotowa do użycia

Niekurczliwa

Grubość do 1 cm

Łatwa do szlifowania

Nakładanie farby po 12 h

Zastosowanie

Masa w postaci pasty do zaszpachlowania dziur i szczelin do 1 cm grubości.

Podłoża

TP-REB 122 charakteryzuje się przyczepnością do surowych podłoży lub pomalowanych, nowych lub odnowionych:

- wszystkie powłoki
- gips, kafle gipsowe, płyty gipsowe
- stare farby podkładowe
- cement
- beton, beton komórkowy
- kamienne ściany
- cegły
- kamienie

Wykończenie

Možna ją pokrywać wszystkimi rodzajami powłok, tapetami ściennymi oraz farbami matowymi lub satynowymi.

Opakowanie

Tuba 330 g
Pojemnik 1,5 kg

Właściwości fizyczne i techniczne

TP-REB 122: powłoki do stosowania wewnętrznego w postaci pasty na bazie wypełniaczy mineralnych i środków wiążących.

- Klasyfikacja (NFT 36-005): Grupa III klasa 2
- Kodyfikacja GESVWAC (XPT 30-608):
 $G_3E_5S_2V_0W_0A_0C_0$
- Grubość nakładania: do 1 cm w jednej warstwie
- Barwa: biała
- Współczynnik bieli: na razie brak danych
- Nakładanie farby: 12 do 24 godzin
- Twardość Shore'a: na razie brak danych
- Przyczepność (XPT 30-608): > 0,5 Mpa

Przygotowanie podłoża

Podłoża należy przygotować zgodnie z obowiązującym DTU (*Document Technique Unifié – Zunifikowany Dokument Techniczny*). Podłoża winny być twarde, spójne, czyste, zdrowe i suche.

Sposób użycia i składowanie

- Przygotowany materiał: nakładać się za pomocą narzędzi wykonanych z materiałów nierdzewnych.
- Czyszczenie narzędzi: wodą.
- Przechowywanie: 2 lata w zamkniętym oryginalnym opakowaniu zabezpieczonym przed mrozem, słońcem i wilgocią.

Zalecenia i środki ostrożności

- Nie nakładać TP-REB 122 na polistyren, tapety, oraz na zewnątrz.
- Nie stosować w temperaturze poniżej +8°C i przy wskaźniku wilgotności większym niż 70%.
- Nie stosować na podłoża przegrzane.
- Nie stosować na podłoża wilgotne.

Dokumenty normatywne do skonsultowania

- XPT 30-608: powłoki malarskie w pracach wewnątrz i na zewnątrz.
- NFT 36-005: klasyfikacja farb, lakierów oraz produktów pochodnych.
- DTU (*Document Technique Unifié – Zunifikowany Dokument Techniczny*) 59.1 (NFP 74-201): prace malarskie w budownictwie.
- DTU (*Document Technique Unifié – Zunifikowany Dokument Techniczny*) 59.4 (NFP 74-204): nakładanie tapet oraz powłok ściennych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Brak oznakowania „niebezpieczny”.
FDS (*Fiche de Données de Sécurité – Karta Charakterystyki*).

Zagadnienia prawne

Informacje w karcie technicznej, a w szczególności zalecenia dotyczące aplikacji i końcowego stosowania produktów TOUPRET, są dostarczane w dobrej wierze i oparte są o wiedzę i doświadczenie firmy TOUPRET. Produkt winien być stosowany zgodnie z zasadami sztuki

Pasta

do stosowania
wewnątrz